

Расход материала:

R, мин.	ПТМ, мм	Материалы и их расход на 1м.кв. защищаемой поверхности, не менее								
		МБОР-5Ф, м2	МБОР-8Ф, м2	МБОР-10, м2	МБОР-10Ф, м2	МБОР-13Ф, м2	МБОР-16Ф, м2	МБОР-18Ф, м2	МБОР-20Ф, м2	Плазас, кг
15	2,4-7,9		1,1							2,0
30	2,4-7,9		1,1							
45	2,4-7,9		1,1							
60	2,4-2,9				1,1					
	3,0-7,9		1,1							
90	2,4-2,5			1,0	1,05					
								1,1		
	2,6-3,3		1,05	1,0						
								1,1		
	3,4-3,9						1,1			
	4,0-4,8	1,05		1,0						
	4,9-6,0					1,1				
	6,1-6,9				1,1					
7,0-7,9		1,1								
120	5,9-6,6			1,0	1,05					

									1,1	
	6,7-7,5		1,1	1,0						
								1,1		
	7,6-7,9						1,1			

* R - предел огнестойкости, мин.

* ПТМ - приведенная толщина металла, мм.